

คุณสมบัติ	สีรองพื้นโลหะที่มีเรซิ่นออกไซด์ ผสมกับอัลคิเดรซินพิเศษ ทำให้แห้งเร็ว ทาเรียบและยึดเกาะบนพื้นผิวโลหะดี ก่อนที่จะทาด้วยสีเคลือบเงา ทีโอเอ กลิปตัน เหมาะสำหรับการรองพื้นผิวเหล็กทั่วไป เช่น ราวเหล็ก ประตูเหล็ก ซ้ำกรงหน้าต่าง เครื่องจักร เป็นต้น	
ข้อมูลทางเทคนิค	สีรองพื้นกันสนิมแอลคิเดรซิน	
ประเภทสี	แดง	
เวดสี	กึ่งเงา	
ลักษณะฟิล์มสี	61%	
เนื้อสีโดยปริมาตร	77%	
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	40 °C	
จุดควบไฟ	- กรัม ต่อ ลิตร	
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	70 ไมครอน	
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	40 ไมครอน	
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	12 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว	
การครอบคลุมพื้นที่ตามกฎ	45 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว	
	หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว	
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	20 -40	นาทึ
ระยะเวลาแห้งทา (อุณหภูมิ 25-30 °C)	5-6	ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	5-6	วัน
มาตรฐานอ้างอิง		
วิธีใช้งาน	ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น	
อุปกรณ์	ทินเนอร์ ทีโอเอ เบอร์ 23 , ทินเนอร์ ทีโอเอ เบอร์ 21	
ทินเนอร์	10 -15 %	
การผสมทินเนอร์ (%)		
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว	
การเตรียมพื้นผิว	พื้นผิวใหม่ (พื้นผิวเหล็ก) : พื้นผิวโลหะต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไ้	
พื้นผิวใหม่ (พื้นผิวเหล็ก)	พื้นผิวเก่า (พื้นผิวเหล็ก) : จัดฟิล์มสีที่หลุดล่อนออกให้หมด และ ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไ้	
พื้นผิวเก่า (พื้นผิวเหล็ก)	ระบบการทาสี	
ระบบการทาสี	สีรองพื้น	
สีรองพื้น	งานเหล็ก : ทาสีรองพื้นแดงกันสนิมทีโอเอ G-1024 จำนวน 1-2 เที่ยว (40 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว)	
งานเหล็ก	: การรองพื้นด้วยทีโอเอ วอชไพรมอร์ G-1168 จำนวน 1 เที่ยว (10 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว)	
งานเหล็กผสม	: ทาสีรองพื้นแดงกันสนิมทีโอเอ G-1024 จำนวน 1-2 เที่ยว (40 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว)	
สีทับหน้า	: ทากับหน้าด้วย สีเคลือบเงา ทีโอเอ กลิปตัน 2 เที่ยว (30 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว)	
สีทับหน้า	: อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10 °C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3 °C	
ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน	อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี	
การเก็บรักษา	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท	
สภาวะการเก็บรักษา	ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง	
อายุผลิตภัณฑ์	: 12 เดือน ที่อุณหภูมิ 30 °C	

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

- : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์
- : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

- : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกับเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**